CIRCUITO GBPD 2026 · JUIZ DE FORA · 06/11/2026

Resinas comerciais: formulação e sistemas de cores

Material da palestra **"Entre a evidência e o marketing: o que realmente mudou nas resinas compostas"**, com a Dra. Vívian Massi Paschoalino.

PRODUTO / FABRICANTE	CLASSIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICA TÉCNICA	SISTEMA DE COREs: EXEMPLOS / CÓDIGOS CONSULTADOS	INDICAÇÃO GERAL
01 **FORMA** Ultradent	Nanohíbrida	Matriz dimetacrilata; cargas de zircônia/sílica e vidros; teor de carga pode variar por cor.	**Dentina:** A1D · A2D · A3D · WD **Body:** A1B · A2B · A3B · A3.5B · A4B · B1B · B2B · BL1 · BL2 · C1B · C2B · WB · XWB **Esmalte:** A1E · A2E · A3E · A3.5E · A4E · B1E · B2E · C1E · C2E · WE · XWE **Efeitos:** Incisal, Transparent, Opaquer, Opaquer White.	Anteriores e posteriores
02 **Elóra APS** FGM	Nanohíbrida	Sistema APS; carga com silicato de zircônia esferoidal.	**Dentina:** DB1 · DA1 · DA3 **Body:** A1 · A2 · A3 · A3.5 · B1 · BL · XBL **Efeitos:** TRANS e WE.	Anteriores e posteriores
03 **GrandioSO** VOCO	Nanohíbrida	Carga inorgânica informada pelo fabricante: 89% em peso.	**Cores Universais / Esmalte e Dentina:** A1 · A2 · A3 · GA3.25 · A3.5 · GA5 · B1 · B2 · B3 · C2 · D3 · BL, Incisal **Cores Opacas (Dentina Opaca):** OA1 · OA2 · OA3.5 **Versão Fluida (Flow):** WO (Branco-Opaco).	Anteriores e posteriores
04 **Palfique LX5** Tokuyama	Carga esférica submicrométrica (supra-nano)	Carga de sílica-zircônia.	**Códigos listados no catálogo consultado:** A1 · A2 · A3 · A3.5 · A4 · A5 · B1 · B2 · B3 · B4 · C1 · C2 · C3 · OA1 · OA2 · OA3 · OPA2 · BW · WE · CE · SW.	Anteriores e posteriores

Resinas comerciais: formulação e sistemas de cores

PRODUTO / FABRICANTE	CLASSIFICAÇÃO	COMPOSIÇÃO / CARACTERÍSTICA TÉCNICA	SISTEMA DE COR: EXEMPLOS / CÓDIGOS CONSULTADOS	INDICAÇÃO GERAL
05 TOKUYAMA **Estelite Σ Quick** Tokuyama	Carga esférica submicrométrica	Carga de sílica-zircônia.	**Códigos listados:** A1 A2 A3 A3.5 A4 A5 B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 OA1 OA2 OA3 OPA2 BW WE CE.	Anteriores e posteriores
06 Dentsply Sirona **Neo Spectra ST** Dentsply Sirona	Universal com tecnologia SphereTEC; versões de viscosidade diferentes	Partículas à base de vidro e matriz dimetacrilato.	**CLOUD:** A1 A2 A3 A3.5 A4. Linha Effects: D1 D3 e E1, conforme versão. BW é opção adicional em determinadas apresentações, não uma das cinco cores CLOUD.	Anteriores e posteriores
07 ivoclar **Tetric N-Ceram** Ivoclar	Nanohíbrida	Vidro de bário, trifluoreto de itérbio, óxidos mistos e copolímeros; matriz dimetacrilato.	Sistema A-D, incluindo exemplos A1 A2 A3 A3.5 A4 B1 B2 B3 C2 C3 D3 e T; opções bleach conforme produto/mercado.	Anteriores e posteriores
08 solventum **Filtek Z350 XT** Solventum (antiga 3M)	Nanoparticulada	Sílica e zircônia em partículas nanométricas e nanoaglomerados.	Dentina (D), Body (B), Esmalte (E) e translúcidas **Exemplos:** A1D/A2D/A3D A1B/A2B/A3B A1E/A2E/A3E, Clear, Blue, Gray, Amber.	Anteriores e posteriores

Da evidência para o consultório.

No Asas Instituto Odontológico, a Dra. Vívian é docente do Aperfeiçoamento em Dentística, Periodontia e Prótese: presencial, 192 horas, aqui em Juiz de Fora, com conceitos e técnicas atuais baseados em evidências científicas. Aponte a câmera para o QR code e conheça o curso.